

Perform Nivefix

Pieteikumu. Nivefix ir šķidrums remonta masu. Par poras pildījumu betona / Terazzo elementu (horizontāli).. Un poras uzpildes un krekā pildījumu parasto betona grīdu vai Terazzo grīdas.

Produkta apraksts. Nivefix pieejama melnā, baltā un melnā. Nivefix satur polimēra šķīdumu (cietinātāja daļa-B) un ir pulvera veidā (bāze pāris-A). Šie komponenti ir jaukti tikai tieši pirms lietošanas, un pēc tam izmantot nekavējoties.

Substrāti. Betons ir ierobežots svaigs, nedaudz mitru vai sārmaina nav šķērslis. Var izmantot arī uz bitumena virsmām, ģipša, koka un tērauda virsmām. Virsmai jābūt tīrai un bez putekļiem un bez vaļēju materiālu, cementa āda, eļļas, tauku mm.

Priekšdarbus. Virsmu tīrīšana ar putekļu sūcēju. Ļoti absorbējošas virsmas ir vēlams gruntētas, lai nodrošinātu adhēziju un novērstu betona virsmas uzsūc saistvielu no maisījuma normālos apstākļos nav nepieciešama.

Samaisīt. Nivefix satur polimēra šķīdumu (cietinātāja daļa-B) un ir pulvera veidā (bāze pāris-A). Šie komponenti ir iepakots spainī. Šķidrums (Part-B) iztukšot spaini un sajauc ar pulvera vienreizēju bez maisījuma. Konsistence var regulēt ar pulvera **summu. *Sajaucot ir ieteicama un sajauc mazās porcijās, kā jūs izmantojat, pirms tas ir sajaukts vairāk nevis sajaucot kopums.*** Ja kāds vēlas mainīt toni uz remonta masu var sajaukt balta vai melna Nivefix bāzi uz sajauc, lai atbilstu konkrētai krāsai. *Piezīme: krāsa konservēšanas laikā un kādā malšanas posmā var nedaudz mainīties.*

Pieteikumu. Nivefix uzklāj ar tērauda špaktelelāpstiņu vai gumijas lāpstiņu logu skrāpis ar asu malu. Izliet atbilstošu daudzums vai izņemt attiecīgu daudzumu ar špakteles lāpsti un likts uz. Spaktele divos virzienos un vislabākajā iespējamā veidā iegūt labošanas maisījumu porās un plaisām. Mērķis ir aizstāt gaisu, kas ir ar poru ar Remonta masu precīzi ar nokasīšana kustību. Temperatūrai jābūt vismaz + 5° C. instrumenti jātīra pirms sacietēšanas lietot remdenu ūdeni.

Sacietēšana. Nivefix sacietē reakcija starp sastāvdaļām, bet arī būtiski ietekmē apkārtējā vide. Temperatūra, mitrums, caurvējš. Jo zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums ilgāks laiks produktu nožūt un otrādi. Teorētiski, Nivefix sacietē un slīpēšana pēc apmēram 1- 3 stundām 18°-22° C